

PLACEO SEAL

Tekutý vytvrzující a ošetřující prostředek na beton

Stručný popis

PLACEO SEAL reaguje na nově položeném, vnitřním nebo venkovním betonu tak, že výsledkem je tvrdý povrch. Neobsahuje žádné vosky, pryskyřice nebo kyseliny.

Technické parametry

Draselná sůl kyseliny salicylové

Hustota: 1.0 +/- 0.05

pH: 9/10

Obsah sušiny: 17% váhy

Pokrytí: 5-10 m²/litr

Spotřeba: 0.1 až 0.2 litrů/m²

Nehořlavý produkt

Oblasti použití

Betonové podlahové desky, chodníky, vozovky.

Na betonové povrchy ošetřené prostředkem PLACEO SEAL mohou být následně aplikovány stěrky.

Návod na použití

BETON:

PLACEO SEAL by měl být nanášen na čerstvě položený beton, jakmile se voda z povrchu vsřebá a beton je zatvrdlý.

PLACEO SEAL může být rovněž použit jako vytvrzující hmota přibližně 28 dní po pokládce betonu (nutné je beton řádně vyčistit speciálními produkty pro podlahy a povrch umýt).

APLIKACE:

K okamžitému použití, neředí se

Produkt před použitím promíchejte

Doporučujeme aplikaci průmyslovým vysokotlakým rozprašovačem

Produkt nanášejte rovnoměrně, zamezte aplikaci nadměrného množství

Teplota při nanášení: +5°C až +30°C

Doba vysychání:

V závislosti na povětrnostních podmínkách a účelu použití. Obecně během 2 hodin.

Po 24 hodinách je plocha připravena k používání.

Balení

Kanistr 20 litrů

Barel 200 litrů

Kontejner 1000 litrů

Skladování

Trvanlivost PLACEO SEAL-u v neotevřených nádobách je přibližně 1 rok. Chraňte před mrazem.

Zdravotní rizika

Na požádání vám dodáme bezpečnostní list výrobku.

Distributor pro český trh:

RINOL CZ, s.r.o., Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha 9

Tel.: +420 286 850 960, fax: +420 286 850 962

rinol@rinol.cz, www.rinol.cz

Poznámka:

Navzdory obzvláštní péči při sestavování technických údajů, veškerá doporučení a návrhy týkající se použití těchto produktů jsou bez záruky neboť podmínky použití jsou mimo vliv naší společnosti. Je povinností zákazníka, ujistit se, že ten konkrétní výrobek je vhodný pro daný účel a že stávající podmínky použití jsou vhodné.